



Art. No. 5511-292

Trägergewebe K/S

base fabric W/F
tissu ch/tr

(DIN ISO 2076)

Markenpolyester

trade mark polyester
Polyester de marque

Garnfeinheit (K/S)

yarn (W/F)
titre (ch/tr)

(DIN EN ISO 2060)

1100/1100 dtex

Fadendichte

threads
nombre de fils

(DIN EN ISO 1049-2)

7/7 (K/S pro cm)
18/18 (W/F per inch)
7/7 (ch/tr par cm)

Gewebegewicht

basecloth weight
poids du tissu

(DIN EN 12127)

^

ca. 160 g/m²
approx. 4.7 oz/yd²
160 g/m² (environ)

Beschichtungsmaterial

coating material
matériel pour l'enduction

PVC

Flächengewicht

total weight
poids total du tissu enduit

(DIN EN ISO 2286-2)

ca. 600 g/m²
approx. 17.6 oz/yd²
(environ) ca. 600 g/m²

Zugfestigkeit

tensile strength
résistance à la traction

(DIN 53354)

2.200/2.200 N/5cm
250.8/250.8 lbs/inch
2.200/2.200 N/5cm

Weiterreißfestigkeit

tear resistance
résistance à la déchirure amorcée

(DIN 53363)

200/200 N
45/45 lbs
200/200 N

Schweißnahthaftung

welding adhesion
adhérence de la soudure

(IVK 3.13)

mind. 100 N/5 cm
at least 11.4 lbs/inch
mind. 100 N/5 cm (minimum)

Brennverhalten

flame retardancy
comportement au feu

(DIN 75200)

max. 100 mm/min
max. 3.9 inch/min
100 mm/min au maximum

Die in den Materialdatenblättern angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Das Zurverfügungstellen der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen.

The technical data given in the Material Data Sheets are empirical values from current production and do not constitute any agreement concerning the nature and quality of goods. They refer to the goods supplied in the original state without any processing by the customer. The data are provided for information only and constitute just reference values. The customer is not released from conducting his own comprehensive tests concerning suitability for the use intended by the customer and any liability resulting from this before processing the product.

Les données techniques indiquées dans les fiches signalétiques sont des valeurs empiriques constatées lors des productions courantes et elles ne représentent pas une convention de la nature des matériels. Elles se rapportent à la marchandise livrée dans l'état d'origine sans transformation et façonnage par le client. La mise à disposition des données est faite à titre d'information et sert uniquement de point de repère. Elle ne dégage pas le client de procéder avant la transformation et le façonnage du produit à un contrôle autonome de qualification pour l'usage prévu par le client et la responsabilité en découlant.

Änderungsstand 4
Datum 15.06.2005